CAVEX OUTLINE D

GEBRAUCHSANLEITUNG

Indikation
Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free ist ein Material zur Abformung des zahnlosen Kiefers. Die gemischte Abform-Paste wird unter leichtem Druck fließend, wodurch während des Abdrucks keine Deformierungen des Weichgewebes auftreten und alle Details genau reproduziert werden. Deshalb ist Cavex Outline besonders geeignet zur Unterfütterung und für die Zweitabformung mit individuellen Löffeln. Es enthält kein Eugenol und ist daher besonders patientenfreundlich.

Dosierung
Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free wird als 2-Pasten System in den kontrastierenden Farben blau und weiß angeboten. Durch Ausdrücken gleichlanger Stränge werden die Pasten automatisch im richtigen Mischungsverhältnis dosiert: 1 g blaue Paste auf 2,2 g weiße Paste.
NB In jedem anderen Mischungsverhältnis verläuft das Aushärten langsamer.

Mischzeit
Mischen Sie beide Pasten mit einem stabilen Spatel aus rostfreiem Stahl auf dem mitgelieferten Mischblock zu einer Masse homogener Farbe. Dies dauert ungefähr 30 Sekunden.
Der Spatel kann am besten mit einem Tuch vor der Aushärtung gereinigt werden.

Abdruck
Bestreichen Sie die Prothese oder den Abformlöffel mit der Paste und bringen Sie diesen innerhalb von 1,5 Minuten nach dem Mischvorgang unter leichtem Druck an die gewünschte Stelle im Mund.
Die Aushärtezeit im Mund beträgt 2-3 Minuten.
Entfernen Sie vorsichtig den Löffel aus dem Mund und spülen Sie die Abformung sorgfältig unter kaltem, fliessendem Wasser ab.

Mit Gips ausgießen
Die Abformung kann sofort mit Gips ausgegossen werden. Sie bleibt ca. 7 Tage dimensionsstabil.

Eigenschaften
Gemäß ADA-Spezifikation Nr.16 sind die für Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free charakteristischen Werte:

Konsistenz	33	mm
Anfangsaushärtezeit	3	min.
Endaushärtung	4	min.
Härte	1,3	mm
Abdruckoberfläche	entsprechend	

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.
Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

unter 25ºC lagern